FICHE TECHNIQUE – Tuyau Silfood Spire

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT EN SILICONE FDA DANS LA COSMETIQUE ET PHARMACEUTIQUE
SILIKON SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KOSMETICA UND PHARMAEZEUGNIS -FDA



APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Aspirazione e mandata di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari, altissima temperatura	Suction and delivery hose for pharmaceutical, cosmetic and food stuffs, very high temperature	Tuyau aspiration et refoulement des produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, temperature très elevée	Hochwertiger Saug- und Druckschlauch, für Arzneimittel, Kosmetika und Lebensmittel, hochtemperaturbeständig
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Bianco, liscio in gomma **SILICONICA MVQ**, di qualità alimentare, inodore ed insapore	White, smooth **SILICON VMQ** rubber compound, food quality odourless and taste free	Blanc, lisse en caouthchouc **SILICON VMQ**, qualité alimentaire, inodore et sans saveur	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **SILIKON VMQ**, geruchs- und geschmacksfrei
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Bianca, liscia ad impressione tela in gomma **SILICONICA MVQ**, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici	White, smooth and glossy, cloth impression **SILICON VMQ** rubber, resistant to abrasion and weathering	**SILICON VMQ** blanc, lisse et brillant, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Weiß, stoffgemustert, **SILIKON VMQ**-Qualität, abrieb-, Ozon- und witterungsbeständig
NORME	SPECIFICATIONS	NORMES	NORMEN
FDA CFR 21 parti 170 e 199 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi	FDA CFR 21, parts 170 and 199 art.177.2600 (e) for liquid foods	FDA CFR 21 parts 170 et 199, art.177.2600 (e) pour aliments aqueux	FDA CFR 21, Teil 170 und 199 Art.177.2600 (e) für flüssige Lebensmittel
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-50°C +200°C	-58°F +392°F	-50°C +200°C	-50°C +200°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0,74	5	75	15	225	100	0,7	10 /20
25	1	37	1 29/64	0,96	5	75	15	225	130	0,7	10 /20
32	1 1/4	44	1 47/64	1,13	5	75	15	225	180	0,7	10 /20
38	1 1/2	51	2	1,24	5	75	15	225	200	0,7	10 /20
51	2	65	2 9/16	1,97	5	75	15	225	270	0,7	10 /20
63,5	2 1/2	79	3 7/64	2,45	5	75	15	225	350	0,7	10 /20

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.