FICHE TECHNIQUE – Tuyau Tress Nobel

Tuyaux pour pulvérisation agricole (20 et 40 bar).

Conception tricouche, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

+60 / -15 °C



APPLICATIONS

- Traitements herbicides par pulvérisation des champs, chemins, bords de routes, parcs publics…
- Traitements insecticides
- Transvasement et épandage d'engrais liquides
- Ces tuyaux peuvent également être employés en alimentation air comprimé

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Agriculture (équipement des pulvérisateurs motorisés et tractés)
- Maintenance agricole
- Collectivités, services de l'équipement

TRESS-NOBEL® 20 BAR

60 bar

Marquage : TRESS-NOBEL 20 BAR Ø int x Ø ext /Ø int x ép. [N° lot]

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Noir 50 m
8	+/-0.5	13	+/-0.5	2.5	96	60	20	56	158110
10	+/-0.5	15.5	+/-0.5	2.75	133	60	20	70	158123
12.7	+/-0.6	19	+/-0.6	3.15	180	60	20	89	158136
16	+/-0.6	23	+/-0.6	3.5	265	60	20	112	154859
19	+/-0.8	26.5	+/-0.8	3.75	337	60	20	145	158149
25	+/-1.0	33.5	+/-1.0	4.25	493	60	20	210	158178

AVANTAGES

Le renforcement équilibré des TRESS-NOBEL® donne une bonne tenue en pression associée à de faibles déformations. Les tuyaux peuvent ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression. Les TRESS-NOBEL® supportent très bien les expositions prolongées à tout type de climat, ainsi que les produits phytosanitaires favorisant ainsi la longévité et la sécurité.

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides à olive ou raccords à queue cannelée ou gorge. Colliers à bande, à tourillon ou à oreille(s). Raccords à coiffe.
Raccords cannelés en plastique rigide avec colliers clipsés. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 104 à 107 colonne A.

TRESS-NOBEL® 40 BAR

120 / 90 bar

Marquage : TRESS-NOBEL 40 BAR [N° lot]

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Bleu 25 m	Bleu 50 m	Bleu 100 m	Noir 50 m	Noir 100 m
6.3	+/-0.3	12.5	+/-0.3	3.1	112	120	40	44		198699			
8	+/-0.5	14.5	+/-0.5	3.25	151	120	40	56	198438	198660	198673		192724
9	+/-0.5	16	+/-0.5	3.5	181	120	40	63		198467			
10	+/-0.5	17	+/-0.5	3.5	195	120	40	70	198496	198509	198512		192753
12	+/-0.6	20	+/-0.6	4	264	120	40	84	198531	198544	198557	195821	
16	+/-0.6	24	+/-0.6	4	331	115	40	112	198599	198602		192908	
19	+/-0.8	28	+/-0.8	4.5	437	115	40	145	198631	198644		196037	
25	+/-1.0	35	+/-1.0	5	622	90	40	210	192689	192692		198815	

eynard robin ÉTANCHÉITÉ · Imperator INDUSTRIES · kempchen FRANCE · CAQUANT · midi caoutchouc · sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.