FICHE TECHNIQUE – Tube Genre Anglais

Couleur / Color : Blond / *Blond*

Elastomère de base / Basic Elastomer : Caoutchouc naturel / *Natural rubber*

Agent vulcanisant / Curing agent : Soufre / *Sulfur*

Charges / Fillers : Aucune / *None*

Caractéristiques particulières / *Specific characteristics :*

Tenue en température (en atmosphère non confinée) / *Temperature resistance (uncontained atmosphere)*

	Normes Standards	Valeurs types Typical data
Masse volumique (g/cm^3) *Specific gravity (g/cm^3)*	NF ISO 2781	0,96 ± 0,03
Dureté (Shore A) 15 seconds *Hardness Shore A (pts) 15 seconds*	NF ISO 7619-1	40 ± 5
Résistance à la rupture (MPa) *Tensile Strength (MPa)*	NF ISO 37	≥ 15
Allongement à la rupture (%) *Ultimate elongation (%)*	NF ISO 37	≥ 500
Contrainte à 300% d'allongement (MPa) *300 % Modulus (MPa)*	NF ISO 37	≥ 1,0

Mesurées sur plaques et pions pour les mélanges compacts
Measured on ASTM standard labs for compact mixing

Les renseignements et données contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérée comme des spécifications.

These figure are intended as a guide and should not be considered as specifications. According to the application, the user must check that these properties are compliant.

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.