FICHE TECHNIQUE – Mousse mélamine BASOTECT avec film alu

Référence	Mélamine	
1. Couleur.		Gris
2. Densité.	DIN 53420	10.5 à 11.5 kg/m³
3. Résistance au feu.	DIN 4102	M1
4. Résistance à la compression à 10 %.	DIN 53421	0.01 à 0.03 N/mm²
5. Résistance à la traction.	DIN 53571	0.10 à 0.15 N/mm²
6. Résistance à la rupture.	DIN 53575	10 à 20 %
7. Résistance à la compression à 40 %.	DIN 53577	0.7 à 1.3 N/cm²
8. Déformation de l'éprouvette. (essai d'indentation à 30 N)	DIN 53579 E	7 à 12 mm
9. Rémanence suite à une compression de 50 % de l'éprouvette à 70°C pendant 22h.	DIN 53572	10 %
10. Conductivité thermique.	DIN 52612	0.032 à 0.034 W/mK
11. Résistance à la diffusion.	DIN 53429	1 à 2
12. Résistance à la température.	Maximum	295 °C
13. Absorption acoustique. (1000 Hz - 50 mm)	DIN 52215	90 à 95 %

eynard robin ÉTANCHÉITÉ Imperator INDUSTRIES kempchen FRANCE CAQUANT midi caoutchouc sud ouest caoutchouc

Les informations techniques présentées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.